

CATALOGO CATALOGUE



SOUND

TECHO DESMONTABLE Y ACONDICIONADOR DEL SONIDO
DETACHABLE AND SOUND ABSORPTION CEILING

yesyforma
europa



TECHO DESMONTABLE Y ACONDICIONADOR DEL SONIDO DETACHABLE AND SOUND ABSORPTION CEILING



LIGEREZA
LIGHTNESS



DURABILIDAD
DURABILITY



ERGONOMIA
ERGONOMIC



**SUPERIOR EN
PRESTACIONES**
SUPERIOR FEATURES



EL YESO, ALMA MATER DE LA COMPAÑIA

GYPSUM, ALMA MATER OF THE COMPANY

LA NUEVA GENERACIÓN DE TECHOS DESMONTABLES

THE NEW GENERATION OF DETACHABLE CEILINGS

HERMÉTICOS / HERMETICS

- PERFORADA ACUSTICA OCULTO / ACOUSTIC CONCEALED EDGE	8
- PERFORADA ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E24	10
- PERFORADA ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E15	12
- TÚNEZ ACUSTICA OCULTO / ACOUSTIC CONCEALED EDGE	16
- TÚNEZ ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E24	18
- LISBOA ACUSTICA / ACOUSTIC - A	22
- LISBOA ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E24	24
- LISBOA ACUSTICA MINI ESCALONADO / ACOUSTIC MINI SHADOW EDGE - E15	26

DINÁMICOS / DYNAMICS

- VIVALDI ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E24	30
- WAGNER ACUSTICA APOYO / ACOUSTIC SQUARE EDGE - A	34
- WAGNER ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E24	34
- VERDI ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E15	38
- MOZART ACUSTICA ESCALONADO / ACOUSTIC SHADOW EDGE - E24	42

CAMPOS DE APLICACIÓN

FIELDS OF APPLICATION

Nuestros techos registrables están especialmente diseñados para su instalación en grandes superficies, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, restaurantes, edificios públicos, soportales de viviendas e interiores, en espacios como baños y cocinas.

En general, en todas aquellas instalaciones que requieran un ambiente de calidad y seguridad en cuanto a habitabilidad, reverberación de sonido, cumplimiento con las mayores exigencias en materia de seguridad contra incendios, acondicionamiento térmico, facilidad en el acceso a las instalaciones y posibilidad de diseños diferentes.

Our detachable ceilings are especially designed for installation in large commercial areas, offices, hotels, hospitals, schools, restaurants, public buildings, colonnades of houses and interior, they are indispensable in spaces such as bathrooms and kitchens.

In general, all those installations that require an ambience of quality and safety with regard to habitability, sound reverberation, fulfilment of the highest requirements in fire safety, thermal insulation, ease of access to installations such as pipes and air conditioning, possibility of different designs.

5

RECOMENDACIONES DE MANEJO, USO, INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN

RECOMMENDATIONS FOR HANDLING, USE, INSTALLATION AND CONSERVATION

- **Los palets de mecatécnico no se pueden remontar.**
Mecatécnico pallets cannot be stacked.
- **Las placas deben ser almacenadas sobre superficies planas y resguardadas de la luz solar y de la lluvia.**
The panels must be stored on flat surfaces and protected from direct sunlight, rain, and high humidity.
- **Se deberá prestar especial atención en el transporte y manipulación de las placas para evitar posibles roturas.**
Special attention must be paid to the transport and handling of the tiles to prevent possible cracking and breakage.
- **Al sacar las cajas de los palets, éstas se deben depositar en el suelo en posición vertical. Manipular con cuidado, evitando golpear las esquinas de la placa.**
On taking the boxes off the pallets, they must be deposited on the floor in vertical position. Handle with care; avoid striking the corners of the tile.
- **Al sacar las placas de la caja se deben coger de dos en dos, manteniendo unidas las caras vistas para evitar dañar sus superficies.**
When taking the panels out of the box they must be extracted two by two, keeping the face sides together to avoid damaging their surfaces.
- **Es aconsejable el uso de guantes durante la instalación para evitar manchas en las placas.**
The use of gloves is recommended during the installation to prevent stains on the tiles.

HERMÉTICOS

HERMETICS



PERFORADA


PERFORADA

OCULTO CONCEALED EDGE

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	600 X 600 X 22 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,61 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	10,02 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	OCULTO CONCEALED EDGE
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada PERFORADA oculto 3.445 perforaciones, el 18,79% de su superficie**
Perforated surface PERFORADA concealed edge
3.445 perforations, 18,79% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3
NRC = 0,55 / $\alpha_m = 0,50$ / $\alpha_w = 0,50$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



PERFORADA


ESCALONADO SHADOW EDGE E24

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	573 X 573 X 21 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,61 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	10,02 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E24 SHADOW EDGE E24
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada PERFORADA escalonado 4.513 perforaciones, el 21,78% de su superficie**
Perforated surface PERFORADA shadow edge 4.513 perforations, 21,78% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,35	0,75	0,65	0,6	0,55	0,35
NRC = 0,65 / $\alpha_m = 0,60$ / $\alpha_w = 0,55$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



PERFORADA

ESCALONADO
SHADOW EDGE


E15

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	583 X 583 X 21 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,61 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	10,02 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E15 SHADOW EDGE E15
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada PERFORADA escalonado 4.513 perforaciones, el 21,05% de su superficie**
Perforated surface PERFORADA shadow edge 4.513 perforations, 21,05% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,35	0,75	0,65	0,6	0,55	0,35
NRC = 0,65 / $\alpha_m = 0,60$ / $\alpha_w = 0,55$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics


- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



HERMÉTICOS

HERMETICS





TÚNEZ

TÚNEZ



OCULTO CONCEALED EDGE

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Oculto / Concealed edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	600 X 600 X 22 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	4,54 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	12,61 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	OCULTO CONCEALED EDGE
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada TÚNEZ oculto 1.296 perforaciones, el 4,52% de su superficie**
Perforated surface TÚNEZ concealed edge 1.296 perforations, 4,52% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
NRC = 0,50 / $\alpha_m = 0,46$ / $\alpha_w = 0,40$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



TÚNEZ


ESCALONADO SHADOW EDGE E24

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>/= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	573 X 573 X 21 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,30 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	9,17 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E24 SHADOW EDGE E24
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada TÚNEZ escalonado 1.296 perforaciones, el 4,94% de su superficie**
Perforated surface TÚNEZ shadow edge 1.296 perforations, 4,94% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
NRC = 0,50 / $\alpha_m = 0,46$ / $\alpha_w = 0,40$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



HERMÉTICOS

HERMETICS



LISBOA

LISBOA



APOYO SQUARE EDGE A

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>/= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Apoyo / Square edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	593 X 593 X 21 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,49 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	9,69 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	APOYO A SQUARE EDGE A
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada LISBOA apoyo 1.296 perforaciones, el 11.04% de su superficie**
Perforated surface LISBOA square edge 1.296 perforations, 11.04% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta RA = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,4	0,7	0,65	0,55	0,55	0,3
NRC = 0,65 / $\alpha_m = 0,60$ / $\alpha_w = 0,50$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



LISBOA


ESCALONADO SHADOW EDGE E24

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	573 X 573 X 21 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,30 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	9,17 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E24 SHADOW EDGE E24
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada LISBOA apoyo 1.296 perforaciones, el 11.12% de su superficie**
Perforated surface LISBOA square edge 1.296 perforations, 11.12% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,4	0,7	0,65	0,55	0,55	0,3
NRC = 0,65 / $\alpha_m = 0,60$ / $\alpha_w = 0,50$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



LISBOA

ESCALONADO
SHADOW EDGE


E15

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	583 X 583 X 21 mm (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,50 Kg (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	9,72 Kg (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E15 SHADOW EDGE E15
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	48
Unidades por palet / Units per pallet	—	288
M2 por palet / SQM per pallet	—	103,68

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption


- **Terminación perforada LISBOA mini escalonado**
1.296 perforaciones, el 10,74% de su superficie
Perforated surface LISBOA mini shadow edge 1.296 perforations, 10,74% of its surface

Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,4	0,7	0,65	0,55	0,55	0,3
NRC = 0,65 / $\alpha_m = 0,60$ / $\alpha_w = 0,50$						




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR.**
Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Material de absorción: kraft + Barrera de vapor y lana de roca 70/80 kg/m³**
Sound absorption material: Paper kraft + Vapor Barrier and mineral wool 70/80 kg/m³

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



DINÁMICOS

DYNAMICS



VIVALDI

VIVALDI



ESCALONADO SHADOW EDGE E24

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	573 x 573 x 11 MM (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,27 KG (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	9,08 KG (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E24 SHADOW EDGE E24
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	64
Unidades por palet / Units per pallet	—	384
M2 por palet / SQM per pallet	—	138,24

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption

- **Terminación perforada VIVALDI escalonada 1.296 perforaciones, el 13,05% de su superficie**
Perforated surface VIVALDI shadow edge 1,296 perforations, 13,05% of its surface


Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,47	0,78	0,76	0,70	0,59	0,49
NRC = 0,71 / $\alpha_m = 0,68$ / $\alpha_w = 0,60$						

- **Ref. Ensayo 10pr-16-044**




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Lámina de velo para la mejora de sus propiedades de aislamiento acústico**
Special isolation sheet to increase acoustic properties

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



DINÁMICOS

DYNAMICS

The image features a white background with a grid of small, square, recessed holes, resembling a perforated metal surface. In the top-left corner, there is a red triangular graphic element with a white diagonal stripe. Centered on the grid is the word "WAGNER" in a bold, red, sans-serif font with a slight 3D effect.

WAGNER

WAGNER

APOYO
SQUARE EDGE A



ESCALONADO
SHADOW EDGE E24

Características técnicas / Technical Characteristics



■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>/= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Apoyo / Square edge



Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA / ACOUSTIC

	APOYO / SQUARE EDGE	ESCALONADO / SHADOW EDGE
Dimensiones nominales / Nominal dimensions	593 x 593 x 11 MM (± 2 MM)	573 x 573 x 11 MM (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	3,60 KG (± 5 %)	3,37 KG (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	10 KG (± 5 %)	9,35 KG (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	APOYO A SQUARE EDGE A	ESCALONADO E24 SHADOW EDGE E24
Unidades por caja / Units per box	6	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	64	64
Unidades por palet / Units per pallet	384	384
M2 por palet / SQM per pallet	138,24	138,24

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption

- **APOYO A / SQUARE EDGE A**
Terminación perforada WAGNER apoyo 441 perforaciones, el 14,82% de su superficie
Perforated surface WAGNER square edge 441 perforations, 14,82 % of its surface
- **ESCALONADO / SHADOW EDGE**
Terminación perforada WAGNER escalonada 400 perforaciones, el 14,69% de su superficie
Perforated surface WAGNER shadow edge 400 perforations, 14,69 % of its surface


Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0$ dB
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3$ dB

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,51	0,87	0,97	0,73	0,71	0,51
NRC = 0,82 / $\alpha_m = 0,80$ / $\alpha_w = 0,70$						

■ Ref. Ensayo 10pr-16-044




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR.**
Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Lámina de velo para la mejora de sus propiedades de aislamiento acústico**
Special isolation sheet to increase acoustic properties

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



DINÁMICOS

DYNAMICS



VERDI

VERDI


ESCALONADO SHADOW EDGE E15

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>/= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	583 x 583 x 11 MM (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,20 KG (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	8,86 KG (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E15 SHADOW EDGE E15
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	64
Unidades por palet / Units per pallet	—	384
M2 por palet / SQM per pallet	—	138,24

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption

- **Terminación perforada VERDI MINI escalonada**
15mm 72 perforaciones, el 10,39% de su superficie
Perforated surface VERDI MINI shadow edge 15mm
72 perforations, 10,39% of its surface


Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,49	0,85	0,76	0,54	0,47	0,42
NRC = 0,66 / $\alpha_m = 0,59$ / $\alpha_w = 0,56$						

- **Ref. Ensayo 10pr-16-044**




Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR.**
Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Lámina de velo para la mejora de sus propiedades de aislamiento acústico**
Special isolation sheet to increase acoustic properties

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.



DINÁMICOS

DYNAMICS

The background of the slide is white with a pattern of black dots of various sizes. In the top-left corner, there is a red triangle pointing towards the center, with a thin grey diagonal line running through it.

MOZART

MOZART


ESCALONADO SHADOW EDGE E24

Características técnicas / Technical Characteristics

■ Planicidad Flatness	< 1mm en 1000mm
■ Ortogonalidad Orthogonality	< 1mm en cualquiera de sus lados < 1mm in all of the sides
■ Resistencia a flexotracción Flexural strength	>= 6 KG
■ Conductividad térmica Thermal conductivity	0,26 W / (m°K)
■ Resistencia carga central Central load resistance	Resiste +10kg de forma continuada Resists +10Kg continuously
■ Dureza superficial Surface hardness	75 shore c. en escala de 100 75 shore c. with scale of 100
■ Reacción al fuego Reaction to fire	Euroclase A2 (incombustible) Euroclass A2 (incombustible)
■ Resistencia a la humedad Humidity resistance	90 % hr continuada 90 % continuous hr

Tipo de borde / Edge

Escalonado / Shadow edge



ACÚSTICA ACOUSTIC

Dimensiones nominales / Nominal dimensions	—	573 x 573 x 11 MM (± 2 MM)
Peso por unidad / Weight per tile	—	3,02 KG (± 5 %)
Peso por m2 / Weight per SQM	—	8,39 KG (± 5 %)
Sistema disponible / Available system	—	ESCALONADO E24 SHADOW EDGE E24
Unidades por caja / Units per box	—	6
Cajas por palet / Boxes per pallet	—	64
Unidades por palet / Units per pallet	—	384
M2 por palet / SQM per pallet	—	138,24

Disponible en semiperforada y perforación abierta sin material fonoabsorbente
Also available without sound absorbing material

Absorción acústica / Acoustic absorption

- **Terminación perforada MOZART escalonado 24mm 207 perforaciones, el 9,28% de su superficie**
Perforated surface MOZART shadow edge 24mm 207 perforations, 9.28% of its surface


Resultados de aislamiento / Sound insulation

- **Impacto / impact** $\Delta L_w = 12.0 \text{ dB}$
- **Aereo / Aerial** $\Delta R_A = 5.3 \text{ dB}$

Resultados de absorción / absorption results

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,64	0,91	0,88	0,61	0,58	0,55
NRC = 0,72 / $\alpha_m = 0,69$ / $\alpha_w = 0,60$						

- **Ref. Ensayo 10pr-16-044**



Materia prima / Raw material

- **Escayola e-35 con marca de calidad n de AENOR. Resistencia a la compresión > 35 kg/cm²**
Plaster with "n" quality mark of AENOR. Compressive strength > 35 kg/cm²
- **Fibra de vidrio 2400 tex.**
Glass fibre 2400 tex.
- **Aditivos para el incremento de resistencia y propiedades mecánicas**
Additives for the increase of strength and mechanical properties
- **Lámina de velo para la mejora de sus propiedades de aislamiento acústico**
Special isolation sheet to increase acoustic properties

Otras características técnicas / Other technical characteristics

- **No emisor de gas RN ni isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad. Libre de asbestos.**
Does not emit radon gas or Ra isotopes. Material does not trigger radioactivity reactions. Asbestos-free
- **No proliferación de bacterias ni hongos.**
No proliferation of bacteria, no fungi.
- **Libre de sulfuro de estroncio.**
Strontium sulphure free.




TABLA DE ABSORCIONES

ABSORPTIONS TABLE

SLM (sin lana mineral en el plenum / without mineral wool in plenum)

MODELO / MODEL	PLENUM 30			PLENUM 80			PLENUM 120		
	NRC	α_m	α_w	NRC	α_m	α_w	NRC	α_m	α_w
VERDI	0,52	0,43	0,40	0,52	0,47	0,45	0,54	0,50	0,50
VIVALDI	0,52	0,40	0,40	0,59	0,55	0,55	0,61	0,59	0,60
WAGNER	0,34	0,31	0,30	0,62	0,60	0,60	0,68	0,65	0,60
MOZART	0,57	0,49	0,40	0,53	0,52	0,50	0,55	0,53	0,50

CLM (con lana mineral en el plenum / with mineral wool in plenum)*

MODELO / MODEL	PLENUM 30			PLENUM 80			PLENUM 120		
	NRC	α_m	α_w	NRC	α_m	α_w	NRC	α_m	α_w
VERDI	0,63	0,56	0,45	0,66	0,59	0,56	0,65	0,59	0,50
VIVALDI	0,53	0,50	0,50	0,67	0,61	0,55	0,71	0,68	0,60
WAGNER	0,54	0,45	0,40	0,79	0,76	0,60	0,82	0,80	0,70
MOZART	0,66	0,57	0,45	0,68	0,65	0,55	0,72	0,69	0,60

HERMÉTICOS

MODELO / MODEL	NRC	α_m	α_w
PERFORADA OCULTA	0,55	0,50	0,50
PERFORADA E24	0,65	0,60	0,55
PERFORADA E15	0,65	0,60	0,55
TUNEZ OCULTO	0,50	0,45	0,40
TUNEZ E24	0,50	0,45	0,40
LISBOA A	0,65	0,60	0,50
LISBOA E24	0,65	0,60	0,50
LISBOA E15	0,65	0,60	0,50

* Lana de roca 70/80 kg/m³ y 4 cm de espesor.
 Mineral wool 70/80 kg/m³ and 4 cm thickness.

CERTIFICADOS CERTIFICATES

Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado 0.04.19137

Titular del certificado:
Yesyforma Europa, S.L.
Carretera La Zaida - Sástago S/N
50780 Sástago
España

Ámbito de aplicación: El diseño, desarrollo, y la producción de techos desmontables de yeso y fibra de vidrio; techos de yeso y fibra de vidrio para el acondicionamiento acústico; techos de yeso y fibra de vidrio repentes al agua y al ácido; techos de yeso y fibra de vidrio, anti-bacterias y purificadores de aire.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Fecha de la siguiente auditoría: 02-14 (TT.MM.)

Validez: Este certificado es válido desde 2020-04-18 hasta 2023-04-17.
Primera auditoría de certificación 1999

2020-04-24

TUV Rheinland Benica Inspection,
Certified to TUV S.A.,
Garmisch, 10-12 - 8-0800 El Prat de Llobregat

www.tuv.com

IAF ENAC TUV Rheinland®
Precisely Right.

Page 2 of 7

Requester: Cristina GONZALVO
Job Number: F04WZ477
Analysis Date: 16 Oct 2017

X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS REPORT

Purpose: Use X-ray diffraction to quantify the phase(s) present in a gypsum tile, as designated below.

Summary:

Sample ID	Phases present	Concentration (wt %) ± 5%
S1	Ca(SO ₄)(H ₂ O) ₂ - Gypsum Monoclinic, SG: I2m (15) PDF# 01-074-1905	89.9
	Ca(CO ₃) - Aragonite Orthorhombic, SG: Pmcn (62) PDF# 01-078-4338	8.1
	Ca(SO ₄)(H ₂ O) _{1.5} - Bassanite Monoclinic, SG: I2 (5) PDF# 01-074-2787	0.9
	Ca(SO ₄) - Anhydrite Orthorhombic, SG: Amma (63) PDF# 01-072-0916	0.6
	C - Graphite Hexagonal, SG: P63/mmc (194) PDF# 01-083-6084	0.5
	Unknown material(s)	n/a

Results and Interpretations: The tile piece was ground lightly in a mortar and pestle and loaded into a glass sample holder. XRD data was collected by a coupled Theta-2Theta scan on a Rigaku SmartLab diffractometer equipped with copper X-ray tube with Ni beta filter, parafocusing optics, computer-controlled slits, and a DteX Ultra 1D strip detector.

EAG Laboratories
810 Kifer Rd • Sunnyvale, CA 94086-5203 USA • 408-630-3500 • 408-630-3501 • www.eag.com

Informe de Seguimiento de Seguridad

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE RADIACTIVIDAD

Instituto de Técnicas Energéticas - Universidad Politécnica de Catalunya
Avda. Diagonal, 447 - 08028 BARCELONA
Tel.: 34934094667 - Fax: 34934017149
www.upc.edu

Dra. Isabel Valls Morera, Directora Técnica del Laboratorio de Análisis de Radiactividad del Instituto de Técnicas Energéticas de la Universidad Politécnica de Catalunya (España)

CERTIFICA que

La siguiente muestra, ha sido analizada en nuestro laboratorio

Muestra	Referencia INTE
Muestra sólida (Sulfato-Calcio)	8843.1071

El análisis ha sido realizado por YESYFORMA EUROPA, S.L.

De acuerdo con los resultados, no se ha detectado actividad de isótopos emisores gamma con valores superiores a la actividad máxima detectada.

Barcelona, 04 de julio de 2011

LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO SL

Ctra. de la Creixa km. 25,380. Edificio Lluís Companys 25, 38030 LAS ROZAS
Telf: 91 346 07 73 Fax: 91 634 05 63
web: www.controlmicrobiologico.com

VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD BACTERIANA Y FUNGICA EN PLACA DE ESCAYOLA PARA FALSOS TECHOS REGISTRABLES

INFORME DE ENSAYO Nº 200915 (Hoja 1 de 7)

a) Laboratorio de ensayo: "Control Microbiológico S.L."

b) Cliente: ATEFY (Asociación Técnica y Empresarial del Yeso)

c) Identificación de la muestra:
Localidad del producto: Muestra de placas de escayola para falsos techos
Fabricante: ATEFY
Fecha de entrega: 28/10/2009
Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente
Aspecto del producto: Placas de escayola de diversas formas y espesores
Tamaño del producto: 4 x 8 cm

d) Método de ensayo y de validación:
- Realizar una suspensión de ensayo "10", para cada uno de los tipos de placas.
- Para obtener las microgramas existentes en la superficie de la placa y en el aire que circulan en el recinto posterior a la inoculación de la placa, tomar una superficie con una placa Rhodoc (25cm²) de TSA para las bacterias y de rosa bengala para hongos y levaduras, de todas las superficies que se utilizarán turnos por cada tiempo que se desea saber.
- De la suspensión de ensayo se le añaden 10 ml a la superficie de escayola, una placa cada uno de los tiempos que vamos a evaluar (Tiempo "0", 24 horas, 7 días y 14 días).
- Transcurrido 1 minuto desde la inoculación del microorganismo, se pone en contacto una placa Rhodoc con una superficie de ensayo que será denominada como "Tiempo 0".
- Inocular las placas Rhodoc del control y la placa de ensayo "0" a 27°C durante 24 horas.
- A las 24 horas poner en contacto una placa Rhodoc con una de las superficies, que se denominará como "24 horas" incubada a 27°C, durante 24 horas, repetir el mismo procedimiento el quinto y el octavo día.
- Transcurrido el tiempo de incubación en cada el porcentaje de reducción.

e) Condiciones experimentales:
Presión del primer: Del 04/12/2009 al 16/12/2009
Temperatura de ensayo: 18-20°C (Temperatura ambiente)
Tiempo: "0", 24 horas, 7 días, 14 días
37°C
37°C
Presión atmosférica: Presión atmosférica
Estruendo con ATCC 10230
Shigella flexner ATCC 6939
Bacillus subtilis ATCC 6621
Candida albicans ATCC 10211
Aspergillus niger ATCC 6258

f) Resultados del ensayo: Ver fotos adjuntas.

g) Conclusión:
A lo largo del periodo de duración del ensayo se observa una reducción significativa de las microgramas inocuadas sobre las placas de escayola, observándose dicha reducción del tiempo y del microorganismo inocuado.

En Madrid, a 25 de mayo de 2009

Fdo: Juan Manuel Aguilar Meiro
Director Técnico

Fdo: Olga Estrella Díaz
Técnico Responsable

Informe Técnico nº 1451 T08
Hoja 1 de 8

AFITI LICOF

Centro de Ensayos e Investigación del Fuego

Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios

INFORME TÉCNICO

Laboratorio de Reacción al Fuego

SOLICITANTE:
YESYFORMA EUROPA, S.A.

OBJETO:
Clasificación de la placa de techo registrable de escayola según su Reacción al Fuego conforme a Decisión N°642/EZ sin necesidad de ensayo posterior

➤ Fabricante: Yesyforma Europa, S.A.
➤ Referencia: "MECATÉCNICO"

SEDE SOCIAL LABORATORIO:
Centro del Encendido, 8
E-28040 ARANDA DEL REY (Madrid)

SEDE CENTRAL LABORATORIO:
C/ Río Espadilla, s/n - Pol. Ind. Sta. SP de Benavente
E-47000 TORO (León)

SEDE LOCAL LABORATORIO:
C/ Río Espadilla, s/n - Pol. Ind. Sta. SP de Benavente
E-47000 TORO (León)


SEDE LOCAL LABORATORIO:
C/ Río Espadilla, s/n - Pol. Ind. Sta. SP de Benavente
E-47000 TORO (León)



FICHAS TÉCNICAS DISPONIBLES
PRODUCT DATA SHEETS AVAILABLE


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MARCAR LÍNEAS Y COLOCACIÓN ANGULAR




1. Marcar el perímetro donde se fijará el angular de remate con un nivel de agua o nivel láser.
2. Marcar con el nivel en el techo las líneas donde se van a suspender los primarios. Estas líneas deberán de estar cada 1,20 m.
3. Marcar en estas líneas los puntos de cuelgue cada 0,90 - 1 m.
4. Colocar los cuelgues con la fijación adecuada al forjado y sujetar los perfiles primarios a dichos cuelgues de 3.600 o 3.700 mm.

COLOCACIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS



5. La estructura se va armando conectando a los primarios los secundarios de 1.200 mm y posteriormente los de 600 mm cerrando así la retícula.
6. Es aconsejable colocar algunos paneles a medida que se va instalando la perfilería para que el resto de las placas entren correctamente.

COLOCACIÓN DE LAS PLACAS



7. Colocaremos las placas introduciéndolas por la retícula creada y las dejaremos descansar sobre el perfil.
8. En los casos en los que el espacio no sea múltiplo de 600 mm podemos resolver de dos maneras:
 - a) Cortar la placa y en el caso de las placas con rebaje suplementar este corte con un taco de escayola.
 - b) Realizar un faja perimetral que reparta el espacio para colocar placa entera.

47

* SISTEMA OCULTO

Todo el proceso de instalación obedece a los mismos pasos salvo que en este caso los primarios irán modulados a 600 mm en vez de 1.200 mm ya que no utilizaremos secundarios. Utilizaremos una galga o distanciador colocada entre los primarios a una distancia de 1 m para rigidizar el sistema.

CONTACTO CONTACT

www.yesyforma.es
+34 976 464 444
yesyforma@yesyforma.es

Tomás Edison,
agrupación nido, naves 27-28
Polígono industrial Cogullada
50014 ZARAGOZA (ESPAÑA / SPAIN)

